

Bona Prime Amberseal

Tuotekortti

Bona Prime Amberseal yhdistää öljypohjaisten tuotteiden syvän värin ja vesipohjaisten tuotteiden matalan VOC-pitoisuuden ja käyttöturvallisuuden. Tuote on 1-komponenttinen ja soveltuu käytettäväksi kaikkien Bonan vesipohjaisten pintalakkojen alla.

- Syvä, meripihkamainen väri
- PU-dispersio, parannettu kulutuskesto
- Erinomainen hiottavuus
- Vähentää reunaliiimautumista
- Ei NMPT:tä tai NEP:tä
- Täyttää vaatimukset haihtuvien orgaanisten aineiden osalta

Tekniset tiedot

Tyyppi:	Pigmentoitu, 1-komponenttinen vesipohjainen polyuretaanipohjalakka
Kiintoainepitoisuus:	N. 32%
VOC:	95 g/l
Kuivumisaika:	1-2 tuntia*
Työvälineet:	Bona tela tai aplikaattori
Riittävyys:	8-10 m ² /litra (100-120g/m ²)
Turvallisuus:	Ei luokiteltu vaaralliseksi
Käyttöikä:	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Varastointi:	Ei saa jäätyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C. Sulje astia heti käytön jälkeen.
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa (44 laatikkoa/lava)
Jätteet:	Pyyhi työvälineet puhtaaksi ja puhdista pienellä vesimäärällä. Lakkajäte ja tyhjät pakkaukset tulee hävittää voimassa olevien säännösten mukaisesti. Älä päästä lakkaa viemäriin tai vesistöihin.

*normaaleissa olosuhteissa, 20°C/60% R.H.

Esityöt

Lattiamateriaalin tulee tasaantua lopulliseen käyttöympäristöönsä. Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaalle puulle. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vaha tai muuta kontaminaatiota. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120. Paras lopputulos saavutetaan lautashiomakoneella käyttäen Bona hiomaverkkoa tai hiomapaperia. Anna primerin tasaantua huoneen lämpötilaan ja ravista hyvin. Optimaaliset olosuhteet: 18-22°C ja 40-60% ilman suhteellista kosteutta. Lämpö ja kuivuus nopeuttavat kuivumista, kylmä ja kostea hidastavat. **Ehdoton alaraja lämpötilalle on 13°C.**

Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai stabiloitu pyökki eivät sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä maahantuojaan.

Pohjalakat



Bona[®]

Bona Prime Amberseal

Tuotekortti

Lakkaussuositus

Kotikäyttö: 2 x Amberseal + 1-2 x Bona pintalakka
Julkiset tilat: 2 x Amberseal + 2 x Bona pintalakka

Lakkaus

1. Levitä primeria tasaisesti Bona telalla, välttämättä lammikoitumista. Ole huolellinen, että saat tasaisen levitysmäärän värieröjen estämiseksi. Pidä aina märkä lakkavana työalueen reunassa ns. overlappien estämiseksi.
2. Ambersealin kuivuttua, välihoi käyttäen Bona Scrad –laikkaa tai hiomaverkkoa, karkeus 150 tai hienempi.
3. Poista pöly ja levitä toinen kerros Bona Ambersealia, anna kuivua.
4. Levitä 1-2 kerrosta Bona-pintalakkaa

Lakkipinnan hoito

Prime Ambersealia ei tule käyttää viimeisenä lakkapintana.

Tärkeää

Huom! Lakkaustulos voi vaihdella huomattavasti riippuen lakkaustekniikasta, olosuhteista ja puulajista, etenkin öljyisillä ja hartsisilla trooppisilla puulajeilla

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla.. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatieote.

Lisätietoa ja käyttöturvatieotteet maahantuojalta tai valmistajalta. www.bona.com

Bona Amberseal kuuluu luokkaan IIA/i.One-pack performance coatings. EU:n raja-arvo: 140g/l (2007) 140g/l (2010.) Bona Amberseal sisältää enintään 95 g/l VOC.