

Bona White

Tuotekortti

Bona White antaa puulle kauniin valkolakaturun sävyn. Väriin intensiteettiä säädetään lakkakerrosten määrällä. Yksi levityskerta yleensä antaa puulle käsittelemättömän, hiotun puun vaikutelman. Valkoinen lopputulos saadaan kahdella tai useammalla levityskerralla. Lakka on helppo levittää telalla. Bona White pintalakataan 2-komponenttisella Bona pintalakalla. Parhaan lopputuloksen saamiseksi käytä joko Traffic Naturalia tai mattaa / extramattaa lakkaa.

- Vaalea ulkonäkö
- Hidastaa puun kellastumista
- Helppo telalevitys
- GreenGuard –hyväksyntä takaa hyvän sisäilman laadun



Tekniset tiedot

Tyyppi:	Pigmentoitu, vesipohjainen, 1-k polyuretaani/akrylaattidispersio
Kuiva-ainepitoisuus:	30%
VOC:	Max 60 g/litra
Kuivumisaika:	2-3 tuntia*
Työvälineet:	Bona tela (mikrokuitu/fleece)
Levitysmäärä:	12 m ² /litra (83 g/m ²) per kerros
Turvallisuus:	Ei luokiteltu
Puhdistus:	Pyyhi lakka työvälineistä ja pese vähällä vedellä. Kuivunut materiaali voidaan poistaa asetonilla.
Säilyvyys:	1 vuosi tuotantopäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Kuljetus/säilytys:	Lämpötilan tulee olla välillä +5°C - +25°C kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Jätteet:	lakkajäte ja tyhjät pakkaukset tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti.
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa (44 laatikkoa / lava)
Sertifikaatit:	GreenGuard DIBt; turvallinen rakennustuote

*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H.

Esityöt

Varmista, että puulattia on tasaantunut lopullisiin käyttöolosuhteisiin, hyvin hiottu, kuiva sekä puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista. Anna tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan, asenna suodatin ja *sekoita astia erittäin huolellisesti*. Ihanteelliset olosuhteet ovat 18-25°C ja 30-60% RH. **Alin käyttölämpötila on 13°C.**

Lakkausvaihtoehdot

Käsittelemätön ulkonäkö: 1 x Bona White + 2 x pintalakka

Valkolakka: 2 (tai useampi) x Bona White + 1 x pintalakka

Emme suosittele useampaa kuin kahta lakkakerrosta päivän aikana puun turpoamisen minimoimiseksi. Kuivumisaika vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta, kosteudesta, levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta

Pohjalakat



Bona[®]



Lakkaus

1. Sekoita lakka erittäin huolellisesti ja asenna filteri. On suositeltavaa käyttää ulkoista suodatinta lakkakovettumien poistamiseksi. Älä kaada pigmentoitua lakkaa suoraan lattialle, käytä maalauskaukaloa tai vastaavaa. Sekoita lakkaa jatkuvasti pitääksesi värin tasaisena.
2. Lakkaa reunat siveltimellä alalta, jonka ehdit telata ennen lakan kuivumista. Tasoita siveltimen vedot telalla.
3. Levitä lakka Bona telalla. Telaa sulavalla, liukuvalla liikkeellä puun syyn suuntaan seinästä seinään, välttäen lammikoita. Levitysmäärä on n. 12 m²/litra (83 g/m²) per kerros.
4. Telaa taas seinästä seinään, mutta jätä pieni väli edeltävään telanvetoon. Sulje ja tasoita tämä väli paluuviedolla. Toista, kunnes koko lattia on lakattu.
5. Anna kuivua 2 – 3 tuntia ennen uutta lakkakerrosta. Varaudu hieman pitempään kuivumisaikaan jokaisen kerroksen jälkeen. Tee välihionta Bona Scrad –laikalla.
6. Poista pöly
7. Mikäli halutaan vaaleampi lattia, levitä lisäkerros Bona Whitea ennen pintalakkausta.

Huom! Bona White on ensisijassa suunniteltu suorille lankku- tai sauvaparkettilattioille. Lakan vetojälkien riski kasvaa lakattaessa kulmassa puun syytä vastaan.

Lakkapinnan hoito

Bona White tulee aina pintalakata Bonan 2-komponenttisilla pintalakoilla.

Tärkeää

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatiedote.