

Bona Traffic HD

Tuotekortti

Bona Traffic on HD nopeasti kovettava 2-komponenttinen, vesipohjainen polyuretaanipintalacka, joka on suunniteltu erittäin kovaa kestävyyttä vaativien julkisten tilojen puulattioiden käsittelyyn. Kehittynyt polymeeritekniikka takaa ekologisesti kestävä tuotteen, jonka naarmujen-, kolhujen- ja kemikaalien kesto on omaa luokkaansa. Tuote on lähes hajuton ja sille on myönnetty DIBt –hyväksyntä matalien emissioiden ansiosta. Lakka on kirkas ja kellastumaton.

- Erittäin korkea kulutuksen ja naarmuuntumisen kesto
- **Erittäin nopea kovuuden kehitys. Lattia voidaan ottaa käyttöön 12 tunnin kuluttua**
- Lähes hajuton
- Erittäin matala VOC-pitoisuus, < 5%, EC1R^{PLUS} -luokiteltu
- Saksalainen DIBt –luokitus paremman sisäilman takaamiseksi
- Ei sisällä NMP:tä tai NEP:tä
- Traffic HD täyttää EN14904:2006 kitkavaatimukset urheilulatioille

Tekniset tiedot

Tyyppi:	2-komponenttinen vesipohjainen polyuretaanilakka
Kiintoainepitoisuus:	n. 32%
VOC:	max. 52 g/litra (sis. kovete)
Kulutuksenkesto:	1-2 mg/100 kierrosta (SIS 923509)
Kiilto (60°):	Extra Matta ~11 Matta ~20 Silkkimatta ~40
Sekoitusuhde:	1 osa kovettajaa 1 litraan Traffic HD:ta (8 t-%)
Työstöaika:	4 tuntia kovetteen lisäyksestä
Laimennus:	tarvittaessa lisää avointa aikaa 4% Bona Retarderilla
Kuivumisaika:	- välihiottavissa ja lakattavissa n. 2-3 tuntia* - täysi käyttö: n. 12 h* - voidaan peittää: 3 päivää**
Työvälineet:	Bona tela
Kulutus:	8-10 m ² / litra (120-100 g/ m ²) per kerros
Turvallisuus	Lakka: Ei luokitusta Kovettaja: Luokiteltu (ks.käyttöturvatieote)
Varastointi:	Ei saa jäätää, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C
Käyttöikä:	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Pakkauskoko:	3 x 4,95 litraa (36 laatikkoa/lava) (sis. kovetteen)
Jätteet:	Jätteet tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.

*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H.

** jos Traffic HD:n alla on käytetty Bona Createa tai Prime Deepiä, anna lattian kuivua 7 päivää ennen peittämistä.

Esityöt

Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaalle puulle ja lakata Bonan vesipohjaisella pohjalakalla. Anna puun ja lakan tasaantua lopullisiin käyttöolosuhteisiin. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta kontaminaatiota. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120. Paras lopputulos saavutetaan lautashiomakoneella käyttäen Bona hiomaverkkoa, Scrad-laikkaa tai hiomapaperia.



Bona[®]

Bona Traffic HD

Tuotekortti



Optimaaliset työskentelyolosuhteet ovat lämpötila 18 - 25°C ja ilman suhteellinen kosteus 60%. Korkeampi lämpötila ja matala kosteus lyhentävät kuivumis- ja työskentelyaikaa. Alin käyttölämpötila on 13°C.

Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai stabiloitu pyökki eivät sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä maahantuajaan.

Lakkausvaihtoehdot

Puhtaaksi hiottu puu:

1 x Bona vesipohjainen pohjalakka + välihionta P150 + 2 x Traffic HD

Huoltolakkaus:

Prep-käsittely + 1-2 x Traffic HD

Huom! Emme suosittele useampaa kuin kahta lakkakerrosta päivän aikana puun turpoamisen minimoimiseksi. Kuivumisaika vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta, kosteudesta, levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta

Lakkaus

1. Ravistele lakka- ja koveteastioita huolellisesti ennen käyttöä. Lisää kovete lakkaan ja ravistele seosta välittömästi vähintään minuutin ajan. Aseta pakkauksen mukana tullut suodatin astian kaatoaukkoon. Valmis seos tulee käyttää viimeistään neljän tunnin kuluessa kovetteen lisäämisestä lämpötilan ollessa 20°C.
2. Suosittelemme lakan levitykseen Bona lakkatela. Levitä tasaisesti ensin vastoin puun syykuviota ja tasoita syyn suuntaan. Vältä lammikoitumista ja anna kuivua kunnolla ennen seuraavaa kerrosta. Pidä aina ns. märkä valli, ettei lakka ehdi kuivua kesken työn. Jokainen uusi lakkakerros saattaa kuivua hieman alemmaa kauemmin.
3. Lattia voidaan tarvittaessa hioa kevyesti ensimmäisen levityskerran kuivuttua Bona Scrad -laikalla tai hiomaverkolla. **Huom!** Jos alempi lakkakerros on kuivunut yli 24h, välihionta on välttämätön. Suositeltava hiontakarkeus on P150 tai hienempi.

Lattia on "kävelykuiva" noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä ja voidaan ottaa käyttöön n. 24 tunnin kuluttua. Anna lattian kuivua vähintään 3 päivää ennen mattojen ja raskaiden esineiden asentamista. Vältä kosteaa puhdistusta tänä aikana.

Lakkapinnan hoito

Säännöllinen siivous: poista naarmuttava lika pölynimurilla tai kuivalla/nihkeällä mikrokuitumopilla. Ajoittainen tehosiivous tai vaikeiden tahrojen poisto: käytä Bona Cleaner -tiivistettä tai käyttövalmista Bona Puulattiapesua. Vältä liiallisen veden käyttöä. Saat lisäsuojaa ja kiiltoa kuluneeseen pintaan käyttämällä Bona Kiilloketta. Lisätietoa hoitoaineista saat valmistajalta www.bona.com tai maahantuojalta www.pakcem.com.

Tärkeää

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatiedote.