



BONA NOVIA

Ominaisuudet

Bona Novia on 1-komponenttinen vesipohjainen lakka, joka on suunniteltu erityisesti kotien ja muiden normaalille kulutukselle altistuvien tilojen puisten lattiapintojen käsittelyyn. Noviaa voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa Bona pohjalakan kanssa, mutta lakka toimii erinomaisesti myös suoraan puulle levitettynä, antaen puulle kauniin lämpimän sävyn.

- Helppo käyttää, pohjalakkaa ei tarvita
- Ristisilloittuva lakka, toimii kuten 2-komponenttiset tuotteet
- Hyvä kulutuskesto ja kemikaalien kesto
- Ei kellastu
- Kuivuu nopeasti

Tekniset tiedot

Tyyppi:	1-komponenttinen vesipohjainen pintalakka
Kiintoainepitoisuus:	N. 30%
Liutainaineet:	Max 60 g/l VOC
Viskositeetti	N. 20s (25°C, FC4)
Kulutuksenkesto :	N. 8mg/100 kierrosta (SIS 923509)
Kiilto (60°):	Kiiltävä n. 85 Silkkimatta n. 45 Matta n.25
Kovettumisaika:	1-2 tuntia (20°C/60% R.H.)
Työvälineet:	Bona tela tai Bona aplikaattori
Riittävyys:	8-10 m ² /litra (100-120g/m ²) per lakkakerros
Turvallisuus:	Ei luokiteltu vaaralliseksi
Käyttöikä:	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäis-pakkauksessa
Varastointi:	Ei saa jäätymä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C. Sulje astia heti käytön jälkeen.
Pakkausko:	2 x 10 litraa (24 laatikkoa/lava) 3 x 5 litraa (44 laatikkoa/lava) 10 x 1 litraa (50 laatikkoa/lava)
Jätteet:	Jätteet tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.

Bona[®]



BONA NOVIA

Käyttöohje

Esityöt

Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaalle puulle. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta kontaminaatiota. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120. Paras lopputulos saavutetaan lautashiomakoneella käyttäen Bona hiomaverkkoa, Scrad-laikkaa tai hiomapaperia. Pinta voidaan lakata Bona pohjalakalla tai suoraan Novialla.

Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai stabiloitu pyökki eivät sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä maahantuojaan.

Levitys

Aseta pakkauksen mukana tullut suodatin astian kaatoaukkoon ja ravistele huolellisesti ennen käyttöä. Suosittelemme lakan levitykseen Bona lakkatelaä tai Bona aplikaattoria. Levitä tasaisesti välttämättä lammikoitumista ja anna kuivua kunnolla ennen seuraavaa kerrosta. Levitä vähintään 3 lakkakerrosta, sisältäen mahdollisen pohjalakan. Lattia voidaan tarvittaessa hioa kevyesti ensimmäisen lakkakerroksen levittämisen jälkeen hiomaverkolla, karkeus 150 tai hienempi.

Huom! Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +13°C lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta, kosteudesta, levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta

Levitysmäärä: 8 -10 m²/litra (120-100g/m²) per lakkakerros.

Kuivumisaika per kerros: 1-2 tuntia (20°C/60% R.H.)

Lattia on "kävelykuiva" noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lakka on lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin se voidaan puhdistaa nihkeällä mopilla ja neutraalilla pesuaineliuoksella. (esim. Bona Puulattiapesu). Myös matot voidaan nyt asentaa paikalleen.

Lakkapinnan hoito: Käytä Bona hoitotuotteita.
(Bona Puulattiapesu, Bona Kiilloke)