



## BONA PRIME CLASSIC

### Tuote-esittely

Bona Prime Classic on yksikomponenttinen, vesipohjainen akrylaattipohjalakka parketti- ja puulattioiden pohjustukseen ennen lakkausta Bonan pintalakoilla. Classic antaa puulle täyteläisen pinnan ja vähentää parkettisauvojen ja -lautojen reunaliimautumisriskiä.

**Huom!** Tiettyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai stabiloitu pyökki eivät sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä maahantuojaan.

- Soveltuu kaikille Bona pintalakoille
- Korkea kuiva-ainepitoisuus
- Rungas ulkonäkö
- Vähentää reunaliimautumisriskiä, soveltuen siten erityisesti pystypuulatioille, lautalatioille ja lattialämmityksen yhteyteen

#### Tekniset tiedot

Tyyppi:	Yksikomponenttinen, vesipohjainen akrylaattipohjalakka
Kuiva-ainepitoisuus:	N. 35%
Kuivumisaika:	1-2 tuntia (20°C/60% R.H.)
Työvälineet:	Tela, aplikaattori, huopalasta
Kulutus:	8-10 m <sup>2</sup> /litra (120-100 g/m <sup>2</sup> )
Turvallisuus	Ei luokiteltu vaaralliseksi
Tulenarkuus:	Ei tulenarkaa
Säilytys:	Ei saa jäätyä. Kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C ... +25°C
Käyttöikä:	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa (44 laatikkoa/palletti) 10 x 1 litra (50 laatikkoa/palletti)



## BONA PRIME CLASSIC

### Käyttöohje

#### Esityöt

Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaaseen puuhun asti. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaä tai muuta tartuntaa estävää ainetta. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120 tai hienempi. Paras lopputulos saavutetaan Bona Buffer - lautashiomakoneella käyttäen Bona Scrad-hiomalaikkaa, Bona-hiontaverkkoa tai -paperia. Ravistele lakka-astiaa huolellisesti ennen levittämistä.

#### Levitys

Suosittelavin levitystapa on tela tai Bona aplikaattori. Lakka levitetään tasaisena kerroksena välttämättä lammikoitumista. Huom! Huoneen ja lakan lämpötila ei saa laskea alle +13 °C lakan levitys- tai kuivumisaikana.

#### Levitysmäärä

8-10 m<sup>2</sup>/litra (120-100g/m<sup>2</sup>) per levityskerta.

#### Kuivumisaika

1-2 tuntia (20°C/60% RH)

#### Pintalakat

Bona Prime Classicia voidaan käyttää kaikkien Bonan vesiliukoisten pintalakkojen yhteydessä.

#### Välihionta

Lattia voidaan tarvittaessa välihioa pohjalakan levittämisen jälkeen Bona Scrad -menetelmällä. Välihionta voidaan tehdä vaihtoehtoisesti ensimmäisen pintalakkakerroksen jälkeen hiomaverkolla tai -paperilla, karkeus 120-150.

#### Työvälineiden puhdistus

Vesi heti käytön jälkeen, kuivunut lakka asetonilla. Anna lakkajätteiden kovettua ennen hävittämistä.

#### Jätteet

Jätteet tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti

Käyttöturvatiiedotteet tarvittaessa maahantuojalta.

EU:n raja-arvo tuotteelle Bona Prime Classic (cat. i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Bona Prime Classic sisältää max 30 g/l VOC.