

BONA PRIME INTENSE

Esittely

Bona Prime Intense on helppokäyttöinen ja hyvin tasoittuva 1-komponenttinen polyuretaanipohjalakka. Tuotetta käytetään lakkaamattomien parketti- ja puulattioiden pohjustukseen ennen pintalakkausta Bonan pintalakoilla. Tuote perustuu pintalakoissa käytettävään dispersioon antaen lattialle hyvin täyteläisen, syvän ja puun väriä korostavan pinnan. Prime Intense on helppo välihiö.

- Soveltuu kaikille Bona pintalakoille
- Korkea viskositeetti
- Täyteläinen pinta
- Syventää puun väriä
- Helppo välihiö

Tekniset tiedot

Tyyppi:	1-komponenttinen, vesipohjainen 100 % polyuretaanipohjalakka
Työvälineet:	Tela (flotexlasta)
Kiintoainepitoisuus:	N. 32 %
Viskositeetti:	n. 16,5 s (FC4)
Kuivumisaika:	1-2 tuntia (20°C 60% R.H.)
Kulutus:	8-10 m ² /litra (120-100 g/m ²)
Turvallisuus	Ei luokiteltu vaaralliseksi
Tulenarkuus:	Ei tulenarkaa
Säilytys:	Ei saa jäätyä. Kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C ... +25°C
Käyttöikä:	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa (44 laatikkoa/palletti) 10 x 1 litra (50 laatikkoa/palletti)

BONA PRIME INTENSE

Käyttöohje

Esityöt

Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaaseen puuhun asti. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta tartuntaa estävää ainetta.

Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120 tai hienempi. Paras lopputulos saavutetaan Bona-lautashiomakoneella käyttäen Bona Scrad–hiomalaikkaa tai Bona -hiontaverkkoa.

Levitys

Bona Prime Intense -pohjalakka sekoitetaan *huolellisesti* astiassaan ennen levittämistä.

Suosittelavin levitystapa on tela tai flotexlasta. Lakka levitetään tasaisena kerroksena välttäen lammikoitumista.

Prime Intense muuttaa puun väriä, joten etenkin flotexlastalla työskenneltäessä on erittäin tärkeää varmistaa tasainen levitysmäärä värierojen ehkäisemiseksi, varsinkin ns. peruutuskohdissa. Suuri ero levitysmäärässä voi myös aiheuttaa pintalakan tunkeutumista pohjalakan läpi (väriero), etenkin lastan päissä (ns. polttojälki).

Huom! Huoneen ja lakan lämpötila ei saa laskea alle +13 °C lakan levitys- tai kuivumisaikana.

Levitysmäärä: 8-10 m²/litra (120-100g/m²)

Kuivumisaika: 1-2 tuntia (20°C/60% RH)

Lattia tulee hioa kevyesti pohjalakan levittämisen jälkeen Bona Scrad –menetelmällä tai Bona hiontaverkolla. Hiontakarkeuden tulee olla 120 tai hienempi.

Bona Prime Intense sopii kaikille Bona-pintalakoille

Lisätietoa maahantuojalta:

PAKcem OY
Järventaustantie 141
01810 Klaukkala
puh.+358 (0)9 290 50
375
fax. +358 (0)9 290 50
376
info@pakcem.com

