



Bona D730 Parkettliima

Sivu 1 / 2

Ominaisuudet

D730 on 1-komponenttinen dispersioliima, jota käytetään parketin alustaan liimauksessa. Tuote täyttää standardin DIN 281 vaatimukset.

Liiman vesipitoisuus on matala eikä se sisällä liuottimia. Tuote on EC1 -luokiteltu erittäin vähäpäästöiseksi.

- Erittäin helppo levittää
- Hyvä alkutarttuvuus
- Säilyttää hyvin lastan hammaskuvion
- Asettuu nopeasti
- Pitkä työskentelyaika

Kiinnitysalusta

Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla rakoja. Pinnan tulisi olla lievästi karhennettu. Suosittelemme etenkin lämmitettyjen lattioiden pohjustusta D500-primerilla. Sopivia alustoja ovat betoni/tasoiitteet, vaneri, lastulevy.

Tekniset tiedot

Koostumus:	polyvinyyliasetaattidispersio
Väri:	kellertävän valkoinen
Ominaispaino:	1.4 g/cm ³
Puhdistus:	vesi
Kuljetus/varastointi:	lämpötilan tulee olla +5°C ... +25°C kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Säilytä kuivassa ja tuuletetussa tilassa.
Säilyvyys:	12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Pakkausko:	22 kg astia (24 kpl/lava)



Bona D730 Parkettiliima

Sivu 2 / 2

Käyttöohje

Varmista ennen työn aloittamista seuraavat olosuhteet:

- Ilman lämpötila min. 18°C
- Lattian lämpötila: min. 15°C
(lattialämmityksellä max. 20°C)
- Ilman suhteellinen kosteus max. 70%

Anna liiman lämpötilan tarvittaessa tasaantua käyttöolosuhteissa. Sekoita ennen käyttöä.

Levitä liima hammastetulla lastalla tasaisesti alalle, joka voidaan päällystää noin 15 minuutissa. Asenna parketti tämän ajan kuluessa ja paina se alustaan lujasti.

Levitysmäärät:

- noin 850 g/m² mosaiikkiparketti
- noin 1 000 g/m² 10 - 40 mm massiiviparketti
2- ja 3-kerrosparketti yli 14 mm
- noin 1250 g/m² pystypuuparketti

Käytä tasaisella pohjalla / pienillä sauvoilla pienihampaista lastaa ja karkealla pohjalla / laudoilla karkeahampaista lastaa.

Kuivumisaika:

Lattiaa voidaan rasittaa 24-72 tunnin kuluttua liimauksesta. Suosittelemme hiomaan ja lakkaamaan lattian 4-10 päivän kuluttua. Kuivumisaika riippuu parkettityypistä, alustan huokoisuudesta sekä työtilan lämpötilasta ja kosteudesta.

Parketin kosteus:

Suosittellemme asennettavan kerrosrakenteisen parketin kosteudeksi 8 +/- 2%. Massiivipuun kosteuden tulisi olla noin 9 %. Erittäin kuivan puun liimaamista tulisi välttää. Suosittelemme myös tutustumaan parkettivalmistajan ohjeisiin ennen asennusta.