



FORMULA **SPEED**

Bona H650

Nopea lattiatasoite

Sivu 1 / 2

Ominaisuudet

H650 on nopeasti kuivuva, itsesiliävä tasoite, joka on suunniteltu erityisesti tiukan aikataulun saneerauskohteisiin.

- Kuivuu erittäin nopeasti - päällystyskelpoinen tunnissa
- Erinomainen leviävyys
- Soveltuu 1,5 - 10 mm:n paksuuksille, voidaan tarvittaessa jatkaa hiekalla suurempia paksuuksia varten
- Hyvä lujuus ja kovuus
- Pieni kutistuma
- Vesi sitoutuu (kristalloituu) massaansa täysin

Tekniset tiedot

Koostumus:	sementti, hartsit
Väri:	harmaa
Menekki:	1,5 kg / (m ² mm)
Käyttöaika:	15 min
Kuormitus:	Lattialla voi kävellä n. tunnin kuluttua levityksestä
Päällystys:	Voidaan pinnoittaa tunnin kuluttua
Puhdistus:	Vesi, kuivunut tuote poistetaan mekaanisesti
Kuljetus:	Lämpötilan tulee olla +5°C...+30°C kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Säilytä kuivassa ja tuuletetussa tilassa.
Säilyvyys:	6 kuukautta avaamattomassa alkuperäis- pakkauksessa.
Pakkauskoko:	25 kg paperisäkki (40 per lava)

Turvallisuus

Sisältää Portlandin sementtiä. Ärsyttää silmiä ja ihoa, käytä soveltuvaa suojavaatetusta. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen.

Bona 



FORMULA **SPEED**

Bona H650

Nopea lattiatasoite

Sivu 2 / 2

Käyttöohje

Alustan tulee olla luja, kiinteä ja kuiva. Siinä ei saa olla pölyä, likaa, rasvoja tai muuta tartuntaa heikentävää materiaalia (maalijäänteet, kalkki, laasti, liimajäänteet). Alusta on tarvittaessa karhennettava mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi. Maavaraiselle laatalle on levitettävä kosteussulkukalvo, esim. ARDEX DPM.

Työssä on noudatettava pintamateriaalin kosteudesta annettuja ohjeita. Tarvittaessa tulee tehdä pieni koeala.

Levitys

Varmista ennen työn aloittamista seuraavat olosuhteet:

- Ilman lämpötila min. 18°C
- Lattian lämpötila: min. 15°C
(lattia-ämmityksellä max. 20°C)
- Ilman suhteellinen kosteus max. 70%

Kaada kylmää, puhdasta vettä puhtaaseen astiaan. Lisää vähitellen jauhetta, koko ajan voimakkaasti sekoittaen, siten että lopputuloksena on tasainen, möykötön laasti. Seoksen värin tulee olla tasainen (ei erottumia). Levitä tasoite 15 min kuluessa lattiaan teräslastalla. Yli 5 mm:n paksuuksissa suosittelemme poistamaan ilmakuplat piikkitelalla. Puhdista työvälineet vedellä laastin ollessa märkää. Tasoitetta voidaan jatkaa yli 10 mm:n paksuuksia varten (ks. alla).

Sekoitussuhteet:

Normaali (1,5 - 10 mm):

6,0 l vettä
25 kg tasoitetta

Jatkettu (10 - 20 mm):

6,25 l vettä
25 kg tasoitetta
16 kg hiekkaa (=65 paino-%, 10 litran ämpäri), raekoko 0-3 mm

Parannettu tartunta (2 - 5 mm)

5,0 l vettä
1,0 l Bona D510 pohjustetta
25 kg tasoitetta

Mikäli lattia pitää jälkitasoittaa, paras tulos saavutetaan n. 4 tunnin kuluttua käyttämällä D510 -pohjustetta.

Huolehdi, ettei lattiaan kohdistu kuivumisaikana suurta lämpöä, voimakasta auringonpaistetta tai vetoa.

Haluttaessa pinta voidaan hioa kevyesti noin 4 tunnin kuivumisaajan jälkeen.

Bona 