

# Bona R848

## Tuotekortti

Bona R848 on 1-komponenttinen silaanipohjainen normin EN14293 (pehmeä) ja normin ISO17178 (elastinen) mukainen parkettiliima erityyppisille puulattioille. Liima on elastinen, jolloin liimausalueeseen kohdistuva rasitus puun eläessä on pientä. Liima kovettuu reagoidessaan puussa tai alustassa olevan kosteuden kanssa. Alustan pohjustusta ei normaalisti tarvita.

- 1-komponenttinen, helppo levittää
- Leikkauslujuus kehittyy nopeasti – huonekalut paikalleen päivässä
- Ei sisällä vettä tai liuottimia – ei turvota puuta
- Säilyttää hyvin lastan hammaskuvion
- Erittäin hyvät tartuntaominaisuudet lähes kaikkiin materiaaleihin
- Nopea alkutartunta helpottaa asennusta
- Liimatahrat on helppo poistaa

### Tekniset tiedot

Koostumus:	Silaanimodifioitu prepolymeeri
Väri:	Beige
Viskositeetti:	Helppo levittää, hyvä harjan pysyvyys
Ominaispaino:	1.56 g/cm <sup>3</sup>
Leikkausmurtolujuus:	1,6 N/mm <sup>2</sup> (EN14293 mukaisesti)
GISCODE:	RS10
EMICODE:	EC1-R <sup>PLUS</sup>
DIBt-hyväksyntä	Z-155.10-128
Puhdistus:	Bona S100, asetoni, etanoli. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Avoin aika:	Noin 30 minuuttia
Voidaan kuormittaa:	Noin 24 tuntia
Kuljetus/varastointi:	Lämpötilan tulee olla +5°C ... +25°C kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Säilytä kuivassa ja tuuletetussa tilassa.
Säilyvyys:	12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, foliopakkaus 18 kk.
Pakkauskoko:	24 kg astia, 15 kg astia, 5400, 2810 ja 600 ml "foliomakkara"

### Esityöt

Alustan tulee olla luja, tasainen, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla rakoja/halkeamia. Pinnan tulisi olla lievästi karhennettu. Pinnan tulee täyttää paikalliset vaatimukset. Primeria ei yleensä tarvita. Ongelmallisia alustoja voidaan tarvittaessa parantaa pohjustamalla Bona D501:lla, Bona R410:llä, Bona R540:llä tai Bona R580:lla. R410 ei tarvitse hiekoitusta, jos alusta pysyy puhtaana ja liimaus tapahtuu 24 tunnin sisällä. Epätasaiset lattiat tulisi tasoittaa esim. Bona H600, H610, H660 tai H670:lla. Soveltuvat liimausalueet:

- Betoni
- Tasoitetut lattiat (min. 2 mm tasoitepaksuus, tasoitteen kestettävä muovin pehmittimiä)
- Sementtitasoitteet (EN 13813)
- Kalsiumsulfaattitasoitteet (kipsi, EN 13813)
- Lastulevy, vanerit
- Lämmitetyt lattiat
- Muut lujat ja kuivat alustat
- Tietty alustat (esim. valuasfaltti) saattavat kärsiä liiman pehmittimistä. Nämä alustat tulee käsitellä Bona R410- tai R540-pohjusteella.

Tarkasta tarvittaessa yhteensopivuus tasoitteen / alusmateriaalin valmistajalta ja Bona AB:ltä.

Liimat



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona R848

## Tuotekortti

Liimat



### Työohje

Varmista ennen työn aloittamista seuraavat olosuhteet:

- Ilman lämpötila min. 18°C
- Lattian lämpötila: min. 15°C (lattialämmityksellä max. 20°C)
- Ilman suhteellinen kosteus max. 70%

Anna liiman lämpötilan tarvittaessa tasaantua käyttöolosuhteissa.

Poista suojakalvo ja mahdolliset kovettumat astiasta. Levitä liima hammastetulla lastalla tasaisesti alalle, joka voidaan päällystää noin 30 minuutissa. Asenna parketti tämän ajan kuluessa ja paina se alustaan lujasti. Huolehdi tarvittaessa riittävästä painotuksesta, ettei parketti pääse liikkumaan kuivumisen aikana. Huom! Väärät säilytysolosuhteet voivat vähentää avointa aikaa.

Jos levitettyyn liimaan ehtii muodostus ”nahka” ennen parketin asennusta, poista liima ja levitä uutta. Parketin saumasta ylös päässyt liima tulee poistaa huolellisesti.

Tutustu myös parketin valmistajan suosituksiin huolellisesti.

Levitysmäärät:

Bona F850F/G	Mosaiikki tai vastaava 1-kerrostuote
Bona 1000F/G	2-kerroksinen lautaparketti
Bona 1250F/G	22 mm sauvaparketti
	3-kerroksinen lautaparketti
	22 mm ”industrial” mosaiikkiparketti
	Massiivilankut max. 22 x 120 mm
Bona 1500F/G	Tarvittaessa pitkillä ja leveillä (yli 250 mm) lankuilla ja/tai epätasaisella alustalla, tietyillä epätasaisilla kuviotuotteilla

Käytä tasaisella pohjalla / pienillä laudoilla pienihampaista (Bonan koodeissa F) lastaa ja karkealla pohjalla / isoilla laudoilla karkeahampaista lastaa (G).

Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita. Liiman kulutus saattaa vaihdella, katso yllä. Huolehdi, että laudan/sauvan koko ala on liimassa ja kontaktissa alustaan.

Lattiaa voidaan rasittaa noin 24 tunnin kuluttua ja hioa 24-48 h liimauksesta. Kuivumisaika riippuu parkettityypistä, alustan huokoisuudesta sekä työtilan lämpötilasta ja kosteudesta.

Suosittelemme asennettavan kerrosrakenteisen parketin kosteudeksi 8 +/- 2%. Massiivipuun kosteuden tulisi olla noin 9 %. Erittäin kuivan puun liimaamista tulisi välttää. Suosittelemme myös tutustumaan parkettivalmistajan ohjeisiin ennen asennusta.

Bona vastaa toimitetusta tuotteesta, emme voi ottaa vastuuta itse työsuorituksesta tai siinä ilmenevistä virheistä. Epävarmassa tapauksessa tee testi. Perehdy myös muihin Bona-tuoteselosteisiin.

Lisätietoa tuotteesta saat valmistajalta [www.bona.com](http://www.bona.com) tai maahantuojalta [www.pakcem.com](http://www.pakcem.com).