

# Bona Craft Oil 2K

Öljyt



Suorituskykyä, monipuolisuutta ja designmahdollisuuksia – yhdistä öljytyn pinnan kauneus ja tuntuma lakkapinnan kestävyteen. Bona Craft Oil 2K:n ainutlaatuinen kasviöljyistä tehty koostumus tarjoaa nopean kuivumisajan ja paremman kulutuskeston. Tuote on erinomainen hankalille puulajeille kuten afzelia, iroko, jatoba, kirsikka, pähkinä ynnä muut, mukaan lukien savutammii ja höyrypyökki. Bona Craft Oil 2K takaa kauniin, vettä ja tahroja vastustavan pinnan ja on valmis kevyeen käyttöön vain 8 tunnissa.

- Ainutlaatuisen pitkä käyttöaika kovetteen lisäyksen jälkeen
- Nopea ja varma kovettuminen - toimii vaikeillakin puulajeilla
- Työskentely pystyasennossa lastalla tai telalla
- Erittäin vähän liuottimia
- Voidaan paikkakorjata
- Voidaan lakata tuotteilla Traffic, Traffic HD ja Naturale 2-K
- Täyttää standardin EN 71-3 Käyttö lasten leluissa




## Tekniset tiedot

Koostumus:	Modifioidut kasviöljyt + isosyanaattikovete
Värit:	Neutral, Frost, Ash, Umbra, Clay ja Graphite
VOC:	Max 19g/litra (sis. kovete)
Sekoitus:	9 osaa A (öljy) 1 osaan B (kovete) 10%
Käyttöaika:	6-8 h
Kuivumisaika:	- Levitysten välillä: 15-30 min* - Kevyt käyttö: Neutral/8* Värilliset/12 h* <i>*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H. Varmista ilmanvaihto.</i>
Työvälineet:	Bona öljylasta, lyhytkarvainen tela tai teräslasta. Punainen tai beige laikka hiertämiseen. Puuvillakangas kuivaamiseen.
Kulutus:	Noin 30 m <sup>2</sup> /litra puu- ja ladontatyyppistä riippuen
Turvallisuus:	Osa A: Ei luokiteltu, Osa B: Luokiteltu, katso käyttöturvallisuustiedote.
Paloriski:	Ei syttyvä, kuitenkin itsesyttymisvaara on olemassa. Käytetyt kankaat ja muu öljyinen materiaali tulee upottaa veteen tai laittaa suljettuun metalliastiaan. Katso käyttöturvatieote.
Puhdistus:	Työvälineet ja kuivunut materiaali voidaan poistaa lakkabensiinillä.
Säilyvyys:	2 vuotta tuotantopäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Varastointi:	Lämpötilan tulee pysyä välillä +5°C ... +25°C kuljetuksen ja säilytyksen aikana
Jätteet:	Jätteet ja tyhjät astiat tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
Pakkausko:	6 x 1,25 litraa (1125 ml öljy + 125 ml kovete)

## Esityöt

Varmista, että lattia on tasaantunut käyttöolosuhteisiinsa. Käsiteltävän pinnan tulee olla tasainen, hyvin hiottu, kuiva ja puhdas hiontapölystä, öljystä, vahasta tai muusta liasta. Viimeiset hionnat tulee tehdä hiomaverkolla karkeudella P150. Huom! Suosittelemme kittaamaan kaikki saumat ja raot Bona Mix&Fill Plus -kitillä ns. ylösvuodon estämiseksi.

Öljyn tulee olla huoneenlämpöistä. Sekoita öljy huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana tikulla. Paras työskentelylämpötila on 20-25°C ja ilman suhteellinen kosteus 30-60%. **Minimilämpötila on 16°C.** Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita työn aikana.



Väritön / Neutral



Frost




Ash



Umbra



Clay



**Bona**<sup>®</sup>



## Huomioitavaa!

- Tuotetta ei voida käyttää harjatuilla pinnoilla tai viistetyillä reunoilla. Kaikki ylimääräinen öljy on ehdottomasti poistettava lattian pinnasta!
- Hionta ja puun ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen väriin. Tulosta voidaan arvioida vasta valmiilla pinnalla. Värierot ja jäljet tms. ovat käyttäjän vastuulla! Tee aina testi käyttäen koko järjestelmää.

**Vinkki:** Lattiaan saadaan tasaisempi ja syvämpi väri kastelemalla se ennen öljyn levitystä. Toimenpide on yksinkertainen, mutta tehtävä huolellisesti. Levitä ohuesti vettä koko alalle kankaalla tai lyhytruukkaisella telalla. Varmista, ettei kuivia kohtia jää, ne näkyvät lopputuloksessa huomattavasti vaaleampina. Anna kuivua vähintään yön yli tai kunnes pinta on varmasti kuiva. Kastelu lisää puupinnan tartunta-alaa, jolloin lattiaan saadaan enemmän pigmenttejä. **Huom!** suurempi tartunta-ala lisää petsin kulutusta ja kuivumisaikaa

## Käsittelyvaihtoehdot

### Vaihtoehto 1

Bona Craft Oil 2K

### Vaihtoehto 2 – raskas kaupallinen kulutus

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic / Traffic HD / Naturale 2-K

### Vaihtoehto 3

1x Bona Tone

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Hardwax Oil

Jos lattiassa on suuria kittaamattomia rakoja, käytä telaa ja maalauskaukaloa. Tasaisella, raottomalla lattialla levitys on helpointa Bona öljylastalla tai teräslastalla.

1. Lyö vasaralla piikki tai ruuvimeisseli läpi ylemmän astian pinnasta ja pohjasta. Anna sisällön valua alempaan astiaan (min. 1 min). Poista ylempi astia ja sekoita komponentit A ja B erittäin huolellisesti.
2. Levitä ohut öljykerros lattialle. Jaa suurempi ala osiin, mutta levitä aina ”märkää märälle”.
3. Anna öljyn imeytyä 15-30 minuuttia ja hierrä öljy lattiaan koneellisesti, käyttäen punaista tai beigeä laikkaa.
4. Jos puu näyttää kuivalta, lisää öljyä.
5. Anna kuivua toiset 15-30 minuuttia ja poista ylimääräinen öljy kuivaamalla lattia koneellisesti puuvillakankailla.
6. Kiillota pinta virheettömäksi Bona Woolpad -villalaikalla.
7. Anna kuivua vähintään 8 h\* ennen kävelyä. Varmista hyvä tuuletus työ- ja kuivumisaikana.

**Varoitus:** BONA CRAFT OIL 2K SISÄLTÄÄ KOVETTUVIA ÖLJYJÄ. ITSESYTTYMISVAARA! KÄYTETYT KANKAAT JA MUU ÖLJYINEN MATERIAALI TULEE LAITTA VETEEN TAI SULJETTUUN METALLI-ASTIAAN.

*\*Kuivumisaika 20 °C/60% RH, trooppiset puulajit ja matala lämpötila saattavat pidentää kuivumisaikaa. Huone voidaan normaalisti kalustaa 12-24 tunnissa, mutta odota n. viikko ennen mattojen laittoa. Anna kuivua 1-2 päivää ennen märkäsiivousta.*



## Hoito lattiaöljynä

Puhdista lattia säännöllisesti imurilla tai mikrokuitumopilla. Pese tarvittaessa nihkeällä mopilla käyttäen Bona Soap –pesuainetta. Käytä aina mahdollisimman kuivaa pesuvälinettä. Lattian huolto: Levitä ohut kerros Bona Care –huoltoöljyä. Huollon tarve voi vaihdella kotikäytön kolmesta vuodesta julkisten tilojen muutamaaan vuosittaiseen käsittelykertaan.

## Pintakäsittely

### Lakkausohje

Lattian kulutuskesto lisääntyy ja huollon tarve laskee merkittävästi lakkaamalla. Suosittelemme lakkausta erityisesti raskaan kulutuksen kohteisiin. Levitä 2 kerrosta Bona Traffic, Bona Traffic HD tai Bona Naturale 2-K –lakkaa ohjeiden mukaan. Erityisesti värilliset lattiat hyötyvät lakkakerroksesta. **Huom!** Bona Craft Oil 2K voidaan lakata vain, jos tuotetta ei ole yhdistetty muiden tuotteiden kanssa, kuten Bona Mixcolour tai Bona Tone.

1. Levitä Bona Craft Oil 2K ylempänä olevan ohjeen mukaan.
2. Anna kuivua vähintään 8 h (min. 12 h värillisillä öljyillä). Kuivumisaika saattaa olla pidempi hankalissa ilmastoissa tai vaikeilla trooppisilla puulajeilla. Varmistaaksesi, että pinta on kuiva, pyyhkäise paperi- tai kangasliinalla. Mikäli liinaan jää runsaasti pigmenttejä, pinta on märkä. Jatka vasta, kun pinta on täysin kuivunut.
3. Imuroi lattia.
4. Levitä 2 kerrosta Bona Traffic/Traffic HD tai Naturale 2K –lakkaa ohjeen mukaan. Suosittelemme välihiontaa lakkakerrosten välissä virheettömän pinnan aikaansaamiseksi. Käytä Scrad-laikkaa.

### Ohje Bona HardwaxOil –öljyvahalle

1. Levitä Bona Craft Oil 2K ylempänä olevan ohjeen mukaan.
2. Anna kuivua vähintään 8 h (min. 12 h värillisillä öljyillä). Kuivumisaika saattaa olla pidempi hankalissa ilmastoissa tai vaikeilla trooppisilla puulajeilla.
3. Imuroi lattia.
4. Levitä 2 kerrosta Bona HardwaxOilia ohjeen mukaan. Suosittelemme välihiontaa kerrosten välissä virheettömän pinnan aikaansaamiseksi.

Tämä ohje perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatiedote.

Lisätietoa tuotteista saat valmistajalta [www.bona.com](http://www.bona.com) tai maahantuojalta [www.pakcem.com](http://www.pakcem.com).