

Bona Mega ONE

Technical data sheet

Ykköspartnerisi puulattioille. Kuivuu nopeasti, helppo hioa ja antaa runsaan kerroksen. Bona Mega ONE helpottaa ammattilaisen työpäivää – nopeus, helppous ja luotettavuus yhdistettynä vahvaan pintaan. Lakka antaa puulle lämpimän sävyn ja soveltuu koteihin ja keskimääräisen kulutuksen kaupallisiin kohteisiin. Voidaan käyttää myös ilman pohjalakkaa. Kirkas ja kellastumaton tuote.

- Runsas ja tukeva lakkakalvo
- Kuivuu nopeasti
- Erinomainen hiottava
- Kellastumaton



Tekniset tiedot

Tyyppi:	Vesipohjainen, 1-komponenttinen polyuretaanipintalakka
Kiilto (60°):	Silkkimatta 40%, Matta 20%, Extra Matta 9%
Laimennus:	Tarvittaessa lisää kuivumisaikaa Bona Retarderilla (4%)
Kuivumisaika:	- Hionta/lakkaus: 1-2 h* - Kevyt käyttö: 24 h* - Täysin kovettunut: 5 päivää*

*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H.

Työvälineet:	Bona tela
Levitysmäärä:	8-10 m ² /litra (120-100g/m ²) per kerros
Turvallisuus:	Ei luokiteltu
Puhdistus:	Pyöhi ylimääräinen lakka ennen puhdistusta minimimäärällä vettä. Kuivunut materiaali voidaan poistaa asetonilla.
Säilyvyys:	1 vuosi tuotantopäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Säilytys/rahti:	Lämpötila ei saa olla alle +5°C tai yli +25°C
Jätteet:	Käsiteltävä paikallisen lainsäädännön mukaan.
Pakkaukoko:	10 x 1 litraa (50 laatikkoa per lava) 3 x 5 litraa (44 laatikkoa per lava)
Sertifikaatit:	EN 71-3: Käyttö lasten leluissa Greenguard

Valmistelut

Varmista, että puulattia on tasaantunut lopullisiin käyttöolosuhteisiin, hyvin hiottu, kuiva sekä puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista.

Anna tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan ja asenna suodatin. Ihanteelliset olosuhteet ovat 18-25°C ja 30-60% RH. Lämmin ja kuiva ilma nopeuttaa, kylmä ja kostea hidastaa kuivumista. **Alin käyttölämpötila on 13°C.**

Finishing



Bona[®]

Bona Mega ONE

Technical data sheet

Finishing



Vaihtoehdot

Alt. 1

- 1x Bona pohjalakka
Kevyt välihionta 150
- 2x Bona Mega ONE

Alt. 2

- 3x Bona Mega ONE

Huom:

- Emme suosittele useampaa kuin kahta lakkakerrosta päivän aikana puun turpoamisen minimoimiseksi. Kuivumisaika vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta, kosteudesta, levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta

Lakkaus

- Ravistele lakka-astiaa huolellisesti ennen käyttöä. Aseta pakkauksen mukana tullut suodatin astian kaatoaukkoon.
- Levitä tasaisesti Bona telalla ensin vastoin puun syykuviota ja tasoita syyn suuntaan. Vältä lammikoitumista ja anna kuivua kunnolla ennen seuraavaa kerrosta. Pidä aina ns. märkä valli, ettei lakka ehdi kuivua kesken työn. Jokainen uusi lakkakerros saattaa kuivua hieman alempaa kauemmin.
- Välihio kevyesti ensimmäisen levityskerran kuivuttua Bona Diamond 120 -hiomaverkolla tai vastaavalla. **Huom!** Jos alempi lakkakerros on kuivunut yli 24h, välihionta on välttämätön.

Lattia on "kävelykuiva" noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lakka on lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin sitä voidaan kuormittaa raskailla esineillä. Myös matot voidaan nyt asentaa paikalleen. Vältä nihkeää moppausta/vettä kuivumisaikana.

Huom! Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +13°C lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta, kosteudesta, levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta

Lakkapinnan hoito

Säännöllinen siivous: poista naarmuttava lika pölynimurilla tai kuivalla/nihkeällä mikrokuitumopilla. Ajoittainen tehosiivous tai vaikeiden tahrojen poisto: käytä Bona Cleaner - tiivistettä tai käyttövalmistia Bona Puulattiapesua. Vältä liiallisen veden käyttöä. Lisätietoa hoitoaineista saat valmistajalta www.bona.com/floorcare tai maahantuojalta www.pakcem.com.

Tärkeää

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatiedote.

Bona[®]